



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS CARTONCILLO

Calidad Papel: HW

Fecha de revisión 20.05.09

UNE/EN/ISO-536	Gramaje	g/m ²	330	380	420	440	+/-5%
UNE/EN-20287	Humedad	%	6.5	6.5	6.5	6.5	+/-1,0
UNE/EN/ISO-534	Espesor	μ	550	625	695	726.0	-5%
UNE/EN/ISO-534	Mano	cm ³ /g	1.65	1.65	1.65	1.7	-5%
TAPPI - T - 569 pm-00	PLY BOND	J/m ²	250	250	250	250	MIN. 200

UNE/EN	ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS			
	Humedad relativa	%	50.0	+/-2%
	Temperatura	°C	23.0	+/-1°C

OBSERVACIONES:

- Para gramajes distintos a los nominales indicados se aplicarán los valores del gramaje inmediatamente superior.



Imprimir

